Cybele Anti-Asit (20×20 · 30×30)

Teknik porselen karo, aside dayanıklı (14 mm)



ÜRÜN TANIMI

14 mm teknik karo. Asit ve kimyasal etkilere maruz kalan endüstriyel alanlar için tasarlandı.

RENK

Antrasit, gri, çimento grisi ve beyaz düz tonlar.

ÜRÜN BILGILERI · PRODUCT INFORMATION

Ürün tipi	Teknik porselen karo, aside dayanıklı (14 mm)
Seri	Technical
Renk ailesi	Gri
Kullanım alanı	Endüstriyel zeminler, kimyasal etkiye açık alanlar
Kenar	Rektifiye
Varyasyon	V1 · Tekdüze

Katalog ebadı	200×200 · 300×300 mm
Kalınlık	14 mm
Yüzey	Mat
Diğer yüzeyler	Full Lappato · Satin mat · Lappato · Sugar Effect — MOQ ile üretilir
Yüz (desen) sayısı	1
Uygunluk	CE · TSE

YÜZEY TANIMI Mat: ışık yansıtmayan standart mat yüzey; iz ve leke göstermez. Standart mat yüzey için kaymazlık sınıfı beyan edilmez.

TEKNIK ÖZELLIKLER · TECHNICAL PROPERTIES

ÖZELLİK	TEST STANDARDI	STANDART DEĞER	BEYAN EDİLEN DEĞER
Ürün sınıfı	TS EN 14411 Ek G	Grup Bla (GL)	Kuru preslenmiş porselen karo
Su emme	TS EN ISO 10545-3	E ≤ %0,5	%0,15 (ortalama)
Kırılma kuvveti (S)	TS EN ISO 10545-4	≥ 1300 N (≥ 7,5 mm) ≥ 700 N (< 7,5 mm)	2953 N (ortalama)*
Eğilme dayanımı (R)	TS EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	47,4 N/mm² (ortalama)*
Yangına tepki	96/603/EC	—	A1FL (test gerektirmez)
Don dayanımı	TS EN ISO 10545-12	Dayanıklı olmalı	Dayanıklı
Kaymazlık	DIN 51130 / DIN 51097	—	R9–R13, A/B/C (talebe göre)
Tehlikeli madde salınımı	TS EN ISO 10545-15	—	Pb < %0,1 · Cd < %0,02

PROJE BAZLI ÜRETIM SEÇENEKLERI · PRODUCTION OPTIONS

Ebatlar	30×60 · 45×45 · 60×60 · 60×120 · 80×80 · 90×90 · 120×120 · 80×160 cm
Yüzeyler	Satin mat · Mat · Lappato (yarı parlak) · Full Lappato (tam parlak) · Sugar Effect · R9 · R10 · R11 · R12 · R13 kaymaz
Özel üretim	Projeye özel üretimlerde minimum sipariş miktarı 5.000 m²

* Beyan edilen değerler, farklı üretim partilerinden 600×1200 mm, 9 mm numuneler üzerinde ölçülen sonuçların ortalamasıdır; kalınlık ve ebada göre değişebilir. Görseller temsilidir; yüzler arası ton ve desen farkı ürünün doğal karakteridir. Sipariş öncesi güncel değerleri teyit ediniz.