Dark Wood (20×120)

Sırlı porselen karo, slim / büyük ebatlı

ÜRÜN TANIMI

Parke formatında ahşap görünümlü porselen. On iki farklı yüzü sayesinde gerçek ahşap gibi doğal bir döşeme etkisi verir.

RENK

Bal ve tarçın tonlu ahşap dokusu, koyu yanık izler ve budaklar.

YÜZLER · FACES (4)



ÜRÜN BILGILERI · PRODUCT INFORMATION

Ürün tipi	Sırlı porselen karo, slim / büyük ebatlı
Seri	Natural
Renk ailesi	Kahve ve ahşap
Kullanım alanı	İç ve dış mekân; zemin ve duvar
Kenar	Rektifiye
Varyasyon	V3 · Orta farklılık

Katalog ebadı	200×1200 mm
Kalınlık	5 · 9 mm
Yüzey	Mat
Diğer yüzeyler	Full Lappato · Satin mat · Lappato · Sugar Effect — MOQ ile üretilir
Yüz (desen) sayısı	4
Uygunluk	CE · TSE

YÜZEY TANIMI Mat: ışık yansıtmayan standart mat yüzey; iz ve leke göstermez. Standart mat yüzey için kaymazlık sınıfı beyan edilmez.

TEKNIK ÖZELLIKLER · TECHNICAL PROPERTIES

ÖZELLİK	TEST STANDARDI	STANDART DEĞER	BEYAN EDİLEN DEĞER
Ürün sınıfı	TS EN 14411 Ek G	Grup Bla (GL)	Kuru preslenmiş porselen karo
Su emme	TS EN ISO 10545-3	E ≤ %0,5	%0,15 (ortalama)
Kırılma kuvveti (S)	TS EN ISO 10545-4	≥ 1300 N (≥ 7,5 mm) ≥ 700 N (< 7,5 mm)	2953 N (ortalama)*
Eğilme dayanımı (R)	TS EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	47,4 N/mm² (ortalama)*
Yangına tepki	96/603/EC	—	A1FL (test gerektirmez)
Don dayanımı	TS EN ISO 10545-12	Dayanıklı olmalı	Dayanıklı
Kaymazlık	DIN 51130 / DIN 51097	—	R9–R13, A/B/C (talebe göre)
Tehlikeli madde salınımı	TS EN ISO 10545-15	—	Pb < %0,1 · Cd < %0,02

PROJE BAZLI ÜRETIM SEÇENEKLERI · PRODUCTION OPTIONS

Ebatlar	30×60 · 45×45 · 60×60 · 60×120 · 80×80 · 90×90 · 120×120 · 80×160 cm
Yüzeyler	Satin mat · Mat · Lappato (yarı parlak) · Full Lappato (tam parlak) · Sugar Effect · R9 · R10 · R11 · R12 · R13 kaymaz
Özel üretim	Projeye özel üretimlerde minimum sipariş miktarı 5.000 m²

* Beyan edilen değerler, farklı üretim partilerinden 600×1200 mm, 9 mm numuneler üzerinde ölçülen sonuçların ortalamasıdır; kalınlık ve ebada göre değişebilir. Görseller temsilidir; yüzler arası ton ve desen farkı ürünün doğal karakteridir. Sipariş öncesi güncel değerleri teyit ediniz.