Elegance Azul (60×120)

Sırlı porselen karo, slim / büyük ebatlı



ÜRÜN TANIMI

Akışkan mavi desenli bookmatch yüzey. Vurgu duvarlarında simetrik bir kompozisyon oluşturur.

RENK

Beyaz zemin üzerinde mavi ve lacivert tonlu, simetrik (bookmatch) desen.

ÜRÜN BILGILERI · PRODUCT INFORMATION

Ürün tipi	Sırlı porselen karo, slim / büyük ebatlı
Seri	Bookmatch
Renk ailesi	Mavi
Kullanım alanı	İç ve dış mekân; zemin ve duvar
Kenar	Rektifiye
Varyasyon	V3 · Orta farklılık

Katalog ebadı	600×1200 mm
Kalınlık	5 · 9 mm
Yüzey	Full Lappato
Diğer yüzeyler	Mat · Satin mat · Lappato · Sugar Effect — MOQ ile üretilir
Yüz (desen) sayısı	1
Uygunluk	CE · TSE
Ambalaj (kutu)	600×1200 mm · 9 mm: 2 adet · 1,44 m² · ≈31 kg

YÜZEY TANIMI Full Lappato (tam parlak): cilalanmış, yüksek ışık yansıtan yüzey; taşın renk derinliğini ve damarlarını öne çıkarır.

TEKNIK ÖZELLIKLER · TECHNICAL PROPERTIES

ÖZELLİK	TEST STANDARDI	STANDART DEĞER	BEYAN EDİLEN DEĞER
Ürün sınıfı	TS EN 14411 Ek G	Grup Bla (GL)	Kuru preslenmiş porselen karo
Su emme	TS EN ISO 10545-3	E ≤ %0,5	%0,15 (ortalama)
Kırılma kuvveti (S)	TS EN ISO 10545-4	≥ 1300 N (≥ 7,5 mm) ≥ 700 N (< 7,5 mm)	2953 N (ortalama)*
Eğilme dayanımı (R)	TS EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	47,4 N/mm² (ortalama)*
Yangına tepki	96/603/EC	—	A1FL (test gerektirmez)
Don dayanımı	TS EN ISO 10545-12	Dayanıklı olmalı	Dayanıklı
Kaymazlık	DIN 51130 / DIN 51097	—	R9–R13, A/B/C (talebe göre)
Tehlikeli madde salınımı	TS EN ISO 10545-15	—	Pb < %0,1 · Cd < %0,02

PROJE BAZLI ÜRETIM SEÇENEKLERI · PRODUCTION OPTIONS

Ebatlar	30×60 · 45×45 · 60×60 · 60×120 · 80×80 · 90×90 · 120×120 · 80×160 cm
Yüzeyler	Satin mat · Mat · Lappato (yarı parlak) · Full Lappato (tam parlak) · Sugar Effect · R9 · R10 · R11 · R12 · R13 kaymaz
Özel üretim	Projeye özel üretimlerde minimum sipariş miktarı 5.000 m²

* Beyan edilen değerler, farklı üretim partilerinden 600×1200 mm, 9 mm numuneler üzerinde ölçülen sonuçların ortalamasıdır; kalınlık ve ebada göre değişebilir. Görseller temsilidir; yüzler arası ton ve desen farkı ürünün doğal karakteridir. Sipariş öncesi güncel değerleri teyit ediniz.