# Nordic Grey (60×120)

Sırlı porselen karo, slim / büyük ebatlı



ÜRÜN TANIMI

Gri katmanlı damarlara sahip bookmatch tasarım. Ofis, otel ve konut projelerinde duvar uygulamalarında kullanılır.

RENK

Gri tonlarda, simetrik (bookmatch) çizgisel damarlar.

## ÜRÜN BILGILERI · PRODUCT INFORMATION

| | |
|---|---|
| Ürün tipi | Sırlı porselen karo, slim / büyük ebatlı |
| Seri | Bookmatch |
| Renk ailesi | Gri |
| Kullanım alanı | İç ve dış mekân; zemin ve duvar |
| Kenar | Rektifiye |
| Varyasyon | V3 · Orta farklılık |

| | |
|---|---|
| Katalog ebadı | 600×1200 mm |
| Kalınlık | 5 · 9 mm |
| Yüzey | Full Lappato |
| Diğer yüzeyler | Mat · Satin mat · Lappato · Sugar Effect — MOQ ile üretilir |
| Yüz (desen) sayısı | 1 |
| Uygunluk | CE · TSE |
| Ambalaj (kutu) | 600×1200 mm · 9 mm: 2 adet · 1,44 m² · ≈31 kg |

YÜZEY TANIMI Full Lappato (tam parlak): cilalanmış, yüksek ışık yansıtan yüzey; taşın renk derinliğini ve damarlarını öne çıkarır.

## TEKNIK ÖZELLIKLER · TECHNICAL PROPERTIES

| ÖZELLİK | TEST STANDARDI | STANDART DEĞER | BEYAN EDİLEN DEĞER |
|---|---|---|---|
| Ürün sınıfı | TS EN 14411 Ek G | Grup Bla (GL) | Kuru preslenmiş porselen karo |
| Su emme | TS EN ISO 10545-3 | E ≤ %0,5 | %0,15 (ortalama) |
| Kırılma kuvveti (S) | TS EN ISO 10545-4 | ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm)<br>≥ 700 N (< 7,5 mm) | 2953 N (ortalama)* |
| Eğilme dayanımı (R) | TS EN ISO 10545-4 | ≥ 35 N/mm² | 47,4 N/mm² (ortalama)* |
| Yangına tepki | 96/603/EC | — | A1FL (test gerektirmez) |
| Don dayanımı | TS EN ISO 10545-12 | Dayanıklı olmalı | Dayanıklı |
| Kaymazlık | DIN 51130 / DIN 51097 | — | R9–R13, A/B/C (talebe göre) |
| Tehlikeli madde salınımı | TS EN ISO 10545-15 | — | Pb < %0,1 · Cd < %0,02 |

## PROJE BAZLI ÜRETIM SEÇENEKLERI · PRODUCTION OPTIONS

| | |
|---|---|
| Ebatlar | 30×60 · 45×45 · 60×60 · 60×120 · 80×80 · 90×90 · 120×120 · 80×160 cm |
| Yüzeyler | Satin mat · Mat · Lappato (yarı parlak) · Full Lappato (tam parlak) · Sugar Effect · R9 · R10 · R11 · R12 · R13 kaymaz |
| Özel üretim | Projeye özel üretimlerde minimum sipariş miktarı 5.000 m² |

* Beyan edilen değerler, farklı üretim partilerinden 600×1200 mm, 9 mm numuneler üzerinde ölçülen sonuçların ortalamasıdır; kalınlık ve ebada göre değişebilir. Görseller temsilidir; yüzler arası ton ve desen farkı ürünün doğal karakteridir. Sipariş öncesi güncel değerleri teyit ediniz.